

# ADESILEX MT32

Adesivo in dispersione acquosa per rivestimenti murali



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Incollaggio di rivestimenti murali di ogni tipo: carta da parati, fibra di vetro e tessuto non tessuto.

### Alcuni esempi di applicazione

Adesilex MT32 viene utilizzato per incollare:

- rivestimenti quali carte viniliche, fil posé, tessuti e agugliati su carta;
- tessuti, tessuti vinilici, agugliati su schiume o film, tessuti su poliestere;
- tessuti in fibre di vetro;
- rivestimenti in PVC espanso e PVC espanso su poliestere.

SU

tutti i normali sottofondi assorbenti e stabili all'umidità usati in edilizia.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesilex MT32 è un adesivo acrilico in dispersione acquosa che si presenta sotto forma di pasta di colore bianco pronta all'uso.

Proprietà del prodotto:

- Molto facile da spalmare a rullo e a spatola
- Eccellente adesività iniziale a umido, tale che i rivestimenti, anche pesanti, possono rimanere perfettamente posizionati
- Asciugatura veloce
- Non infiammabile
- EMICODE E1 Plus (bassissime emissioni)

## AVVISI IMPORTANTI

- Non usare **Adesilex MT32** per la posa di rivestimenti non traspiranti su superfici non assorbenti (consultare il Servizio Tecnico MAPEI).
- Non usare **Adesilex MT32** a temperature inferiori a +10°C o superiori a +35°C.
- Non usare **Adesilex MT32** su pareti soggette a possibili risalite di umidità.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere assorbenti, uniformemente asciutti, piani, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possano nuocere all'aderenza.

Il contenuto di umidità deve essere quello prescritto dalle informative vigenti nei singoli paesi.

È inoltre indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Per riparare fessure, consolidare il sottofondo e livellare i piani di posa, si consiglia di consultare la relativa documentazione o contattare il Servizio di Assistenza Tecnica MAPEI.

### Acclimatamento

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il rivestimento e la parete siano acclimatati alla temperatura prescritta. Il rivestimento deve essere tolto dall'imballo alcune ore prima della posa; i teli devono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.

## Stesura dell'adesivo

Per l'applicazione dell'adesivo su fondi molto assorbenti e/o polverosi è necessaria l'applicazione preventiva di un idoneo primer, tipo **Eco Prim T Easy**, **Eco Prim T Plus** o **Primer G** (opportunamente diluiti con acqua). In alternativa ai primer sopra riportati, per uniformare l'assorbimento e bloccare la polvere, è possibile dare una mano di **Adesilex MT32** diluito 1 a 2 con acqua.

**Adesilex MT32** a seconda del tipo di rivestimento può essere applicato:

a) sulla parete (gesso o cementizia) con una spatola a denti fini (spatola MAPEI N° 1 o TKB A1/A4) o a rullo previa diluizione al 10-15% con acqua.

b) sul retro del rivestimento con un pennello o con una spazzola, previa diluizione con acqua al 30% circa.

## Posa dei rivestimenti

Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa.

Se **Adesilex MT32** è stato applicato sulla parete, il rivestimento deve essere posato a teli successivi sempre entro il tempo aperto dell'adesivo (max. 30 minuti).

Se **Adesilex MT32** è stato applicato sul retro del rivestimento lasciare "macerare" per circa 10-20 minuti prima di applicarlo sulla parete.

La superficie deve essere massaggiata con una spazzola o con spatola di legno (o simile), immediatamente dopo la posa del rivestimento partendo dal centro verso l'esterno onde permettere una perfetta bagnatura e l'eliminazione di bolle d'aria.

## PULIZIA

**Adesilex MT32** può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua; quando essiccato con alcool o con **Pulicol 2000**.



Posa di rivestimenti in uffici



Posa di rivestimenti murali in teli con Adesilex MT32



Particolare di posa

## CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini da 1, 5, 10 e 20 kg.

## CONSUMO

I consumi variano in relazione alla uniformità della parete o del rovescio del rivestimento.

- Spatola MAPEI n. 1: 200/250 g/m<sup>2</sup>.
- Spatola TKB A1/A4: 150-250 g/m<sup>2</sup>
- Rullo circa 200 g/m<sup>2</sup>.
- Pennello circa 150 g/m<sup>2</sup>.

## IMMAGAZZINAGGIO

**Adesilex MT32** teme il gelo sia durante il trasporto che l'immagazzinaggio. Evitare un'esposizione troppo prolungata a temperature inferiori a 0°C. In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse, **Adesilex MT32** è stabile per almeno 12 mesi.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	bianco
Massa volumica:	1,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	9
Residuo solido:	23%

### DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +35°C
Tempo di attesa:	da 0 a 10 minuti
Tempo aperto:	massimo 30 minuti
Tempo di presa:	circa 6-8 ore
Tempo di presa finale:	circa 48 ore

### PRESTAZIONI FINALI

Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza alla temperatura:	max. +80°C
Resistenza all'umidità:	buona
Resistenza alle muffe:	buona

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

281-2-2023-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

